

AKRİFİX

PERE®

ADERANS TEŞKİLİ TAMİR ve SU İZOLASYON KATKISI (SIVI)
Poz No : 04.613/19

GENEL

Harç ve betonda; eski ve yeni yüzeyler arasında aderans temin eden ÜNİVERSAL katkı.

KULLANMA ALANI

Eski ve yeni beton yüzeylerinde sıva veya şap yapımında ADERANS KÖPRÜSÜ Beton dökümünde, ek yerlerinde ADERANS KÖPRÜSÜ, Tamir harcında, Tozumsuz döşemede

UYGULAMA

Genellikle zemin temiz ve sağlam olmalıdır. ŞERBET : Hacmen 1 ölçü AKRİFİX, 3 misli su ile inceltir, ayrıca kuru olarak çimento ve kum 1/1 oranında karıştırılır. Takiben bilinen şekilde boza kıvamında şerbet yapılır. Şerbet, yüzeye fırça ile paralel şeritler halinde sürülür. Şerbet kurumadan sıva yapılmasına başlanır.

ADERANS KÖPÜRÜSÜ

Hacmen 1 ölçü AKRİFİX, 1 ila 2 misli su ile inceltir. Ayrıca kuru olarak çimento ve kum 1/2 oranında karıştırılır. Takiben bilinen şekilde harç yapılır. Harç, eski beton veya harç üzerine, yeni beton veya harçtan önce dökülürerek iyice sıkıştırır.

TOZUMAYAN DÖŞEME

Taban temizlendikten ve şerbet uygulamasından sonra yapılır. Hacmen 1 ölçü AKRİFİX, 2,5 misli su ile inceltir ayrıca kuru olarak çimento ve kum 1/2 oranında karıştırılır. Takiben bilinen şekilde harç yapılarak döşemeye serilir. Master ile yüksek yerler sıfırlanır.

TAMİR HARCI

Yüzey çentildikten ve çok iyi temizlendikten sonra bilinen şerbet uygulanır. Hacmen 1 ölçü AKRİFİX, 1 misli su ile inceltir. Ayrıca kuru olarak çimento ve kum 1/2 oranında karıştırılır. Takiben bilinen şekilde harç yapılarak tamir edilecek yere uygulanır.

DİKKAT

Isı 7 °C altında ise çalışmamalıdır. Uygulanan zemin hafif nemli fakat ıslak olmamalıdır.

PERE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Akçaburgaz Mahallesi 91. Sokak No : 13 Esenyurt / İstanbul / Türkiye
(0212) 886 68 34 - 886 51 87 - 886 87 05 - 0 533 747 69 45
www.pere.com.tr