

PANELFİX SON KAT

PERE®

ISI YILITIM LEVHA SIVASI

TANIMI

Binalara iç veya dıştan uygulanan ısı yalıtım levhalarının (XPS, EPS, taş yünü) üzerine sıva yapılması için elıştırılmış polimer modifiyeli, elyaf takviyeli, çimento Esash tek bileşenli bir sıva malzemesidir.

KULLANIM ALANI

Panelfix Son Kat, ısı yalıtım levhaları (XPS: Extrude Polistiren, EPS: Expanded Polistiren veya taş yünü) üzerine sıva olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- * Kolay hazırlanır, işlenebilme süresi uzundur.
- * Yeterli yapışma ve esneklik sağlar.
- * Uygulanması kolaydır ve estetik görünümüldür.
- * Boyanabilir.
- * İç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur.

UYGULAMA

Uygun bir kaba gerekli miktarda su konur. Üzerine toz halindeki malzeme yavaş yavaş ve karıştırılarak eklenir. Devirli matkap bu iş için uygundur. 2 dakika karıştırılır, 5 dakika dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılır ve uygulamaya başlanır. Pere PANELFİX yapıştırıcı ile ısı yalıtım levhaları yapıştırıldıktan ve dübellendikten sonra levha üzerine Pere Son Kat harcı bir kat uygulanır. Daha sonra sıva filesi (Fiber-ağ) ilk kata yukardan aşağı doğru gömülür. Ardından ikinci kat yapılmalıdır. Yüzey kürünü aldıktan sonra istenilen renk boya veya herhangi bir kaplama uygulanabilir. 25 Kg. lık bir torba için 5-5,5 lt su kullanılmalıdır. Uygulama kalınlığı 3 mm olmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Sertleşmiş malzemeyi tekrar su katıp kullanmayınız. Dış yüzey uygulamalarında kaplanmış yüzeyi ilk gün aşırı güneş, rüzgaz ve yağmurdan korunması gerekir. Donatı filesi birleşim noktalarında 10 cm üst üste bindirilerek uygulanmalıdır. Pence ve kapı köşeleri ilave donatı filesi ile takfiye edilmelidir. Aşırı sıcaklarda ani su kaybının önlenmesi için yüzey belirli aralıklarla püskürtme yöntemi ile nemlendirilmelidir. Dondan korunmalıdır.

NOT : ÖNEMLİ HALLERDE TEKNİK GRUBUMUZLA GÖRÜŞÜNÜZ.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

| | |
|---|---|
| Şekli : Toz | Kullanma ısısı : + 5 °C , + 30° C |
| Renk : Gri | Depolama ömrü : Açılmamak kaydı ile 6 ay |
| Yoğunluk : Toz 1.44 kg/lt. Taze harç 1.62 kg./lt. | Sarf : 1 mm kalınlık için -1,30 kg/m2 toz |
| Ambalaj : 25 kg.lık torba | Ambalaj : 25 Kg. lık Kraft Torba |
| Basınç mukavameti : 28 günde ,-2,5 Mpa | |
| Çalışma Süresi : 1 saat (20 °C ve %50 bağıl nem) | |

PERE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi 91. Sokak No : 13 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

(0212) 886 68 34 - 886 51 87 - 886 87 05 - 0 533 747 69 45

www.pere.com.tr