

# PANELFİX

# PERE®

## YÜKSEK PERFORMANSLI YAPIŞTIRICI

### TANIMI

Sıva, şap ve çeşitli yüzeylerde; seramik, granit, mozaik ve pres tuğlaların yapıştırılmasında kullanılan yüksek performanslı, polimer katkılı çimento esaslı yapıştırıcıdır.

### UYGULAMA

Kullanılmaya hazır bir harç olup uygun ve temiz bir kap içerisine uygun su miktarı bir ölçek yardımı ile kabın içerisine boşaltılır.

Sonra üzerine torbanın tamamı boşaltılarak bütün topraklar kayboluncaya kadar, karıştırıcı yardımı ile iyice karıştırılır.

25 kg.'lık bir torba için 7 - 7,5 lt. temiz su ilave edilmelidir.

Açık bırakma süresi olan 20 - 25 dakika içinde kaplanabilecek büyüklükteki alana, PANELFİX malının dişli tarafı ile aynı kalınlık elde edilecek şekilde tek yönde çekilir. Farklı kalınlıklardaki seramiklerin ya da bozuk yüzeyde yapılacak uygulamalarda, her seramiğin altına bir miktar daha harç sürülmesi önerilir.

- \* Alçı Yüzeyler Üzerine Uygulama: Emiciliği yüksek alçı-kartonplak, alçı-sıva, gazbeton, sunta ve asfalt üzerine astar olarak PANELFİX 1/1 su ile karıştırılarak şerbet elde edilir. Birinci kat olarak bu şerbet uygulanır, ikinci kat olarak konsantre PANELFİX tatbik edilir. 24 saat sonra yüzey üzerine yapıştırma işlemi gerçekleştirilir.

### KULLANIM ALANI

\* Seramik, mermer ve pres tuğlaların, sıcaklık farklılıklarına maruz yüzeylere kaplamasında,

\* Soğuk hava depolarının duvar ve döşeme kaplamalarında, Yerden ısıtılmalı zeminlerde, ısıtılmalı havuzlarda ve prefabrik brüt beton eleman yüzeylerine kaplama işlerinde,

\* İç ve dış mekânlarda,

\* Alçı-kartonplak, alçı-elyaf, alçı-sıva, sert strafor, poliüretan plak, asfalt, anhidrit ve alçı bağlayıcı şap gibi sıcaklık değişiminden etkilenen yüzeyler üzerine,

\* Tadilat ve onarımda, seramik üzerine seramik yapıştırma işlerinde kesin sonuç verir.

\* Suya, dona ve ısıcağa dayanıklıdır.

**NOT : ÖNEMLİ HALLERDE TEKNİK GRUBUMUZLA GÖRÜŞÜNÜZ.**

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Şekli	: Toz	DIN-EN 1322 ve TSE 11140 standartlarına uygundur .
Renk	: Gri	Kullanma ısısı : + 5 °C , + 25° C
Yoğunluk	: 1.5 kg/Lt.	Final performans : Yaklaşık 16 gün
Ambalaj	: 25 kg.lık torba	Depolama ömrü : Açılmamak kaydı ile 12 ay
Yapışma Mukavemeti	: 1,5 N/mm <sup>2</sup>	Sarf : Beher m <sup>2</sup> ye 3 ila 5 kg.
Çalışma Süresi	: 1 Saat	Ambalaj : 25 Kg. lık Kraft Torba
Açık Bırakma Süresi	: 20 Dakika	

### PERE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi 91. Sokak No : 13 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

(0212) 886 68 34 - 886 51 87 - 886 87 05 - 0 533 747 69 45

www.pere.com.tr