

PERE EPOXY COAT -2K

PERE®

KENDİLİĞİNDEN YAYILAN EPOXY REÇİNE ESASLI ZEMİN KAPLAMA MALZEMESİ

TANIMI

Pere Epoxy Coat-2 K düşük viskoziteli kendiliğinden yayılan iki bileşenli zemin kaplama malzemesidir.

ÖZELLİKLERİ

Pere Epoxy Coat-2 K 'nın aşınmaya, hava koşullarına ve suya direnci çok iyidir. Yakıtlara, yağlara ve çok sayıda endüstriyel kimyasallara dayanıklıdır. Sertleştikten sonra zehirli olmayan, mikrobiyolojik organizma, mantar ve küf barındırmayan endüstriyel bir kaplama malzemesidir.

KULLANMA ALANI

- Endüstri döşemeleri
- Atölyeler, servis istasyonları
- Su arıtma tesisleri
- Kimyasal tesirlere maruz zeminler
- Kesimhaneler, soğuk hava depoları
- Garajlar, metro istasyonları
- Sağlık koşulu aranan mahaller
- Sergi, fuar salonları

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulanacak beton zemin temiz ve kuru olmalı, oynak parçalar alınmalı. Kir,pas,toz kalmamalıdır. Var ise çatlaklar ve arızalı bölgeler Perkret tamir harcı veya Pere Epoxy harç ile tamir edilmelidir. Gözenekler kapatılmalıdır. İyi bir görüntü için düzgün yüzeye ihtiyaç vardır. Brüt beton veya çimento şapı, sıvası yapılmış olan yüzeyler zımpara taşı veya kumlama ile uygulamaya hazır hale getirilmelidir. Beton yüzeyler çimento köpüğünden, çelik yüzeyler ise çapak ve pastan arındırılmalıdır.

UYGULAMA

Pere Epoxy Flooring önceden tartılmış kutular içinde kullanıma hazırdır. Önce A bileşeni düşük hızlı bir karıştırıcı ile homojen hale gelinceye kadar karıştırılır. Daha sonra B bileşeni ilave edilerek yaklaşık 3 dakika karıştırılır. Astarlanmış ve seviyesi dengelenmiş yüzeye dökülerek taraklı mala ile tatbik edilir. İnce kaplamalar rulo ile uygulanabilir. Yüzeye tamamen yayılan taze kaplamada oluşabilecek hava kabarcıkları kirpi rulo ile alınmalıdır. Daha iyi bir yapışma temin edebilmek için yüzey Pere Epoxy Primer ile astarlanır. Astarlama işinden yaklaşık 12 saat sonra Epoxy uygulaması başlatılmalıdır.

SARFIYAT

2 mm kalınlık için yaklaşık 3,3 kg/m²

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Renk | : Gri, Beyaz, Kırmızı, Sarı. | Depolama | : Kuru ve serin ortam |
| Yoğunluk | : 1.60 kg./lt. (± 0,05 kg./lt.) | Raf Ömrü | : Doğru depolandığında 12 ay |
| Basınç Dayanımı | : 60N/mm ² 28 Günlük | Ambalaj | : 5 ve 10 Kg'lık setlerde (A+B) |
| Kullanma Süresi | : + 20° C de 20 dakika | A Komp.(Reçine) | : 4375 gr. 8750 gr. Arası |
| Uygulama Isısı | : Min. + 5°C Max. + 30°C | B Komp.(Sertleştirici) | : 625 gr. 1250 gr. Arası |
| Kür Süresi | : 24 saat maximum mukavemet 7 gün | | |

PERE YAPILMALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi 91. Sokak No : 13 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

(0212) 886 68 34 - 886 51 87 - 886 87 05 - 0 533 747 69 45

www.pere.com.tr