

PERE EPOXY BOND-20 PERE®

İKİ BİLEŞENLİ EPOKSİ YAPIŞTIRICI, TAMİR HARCİ (DÜŞEY UYGULAMA)

TANIM

Pere Epoksi Bond - 20, epoxy reçinesi ve sertleştiricisinden oluşan 2 bileşenli tiksotropik yapıştırma ve tamir harcıdır.
Her bir bileşen fabrikada tartılmış ve kullanıma hazır olarak paketlenmiştir.

ÖZEL NİTELİKLER

- * Rötreye yapmadan sertleşir
- * Uygulaması kolaydır.
- * Yüksek sıcaklıklarda akma yapmaz.
- * Betona ve birçok malzemeye yapışması mükemmeldir.
- * Yüksek aşınma mukavemetine sahiptir.
- * Nemli yüzeylerde kullanılabilir.

KULLANIM ALANI

Beton tamirati, ince film yapıştırma, çatlak ve yüzey koruma, yarık dolgularında.

KİMYASAL ÖZELLİKLER

Pere Epoksi Bond, suya ve seyreltik haldeki kimyasalların çoğuna dayanıklıdır.

UYGULAMA

Bütün yüzeyler gevşek ve oynak parçalardan, yağ, su, kir ve tozdan arındırılmalıdır.
Yüzey hazırlandıktan sonra B komponent A komponentinin içine ilave edilerek Karışım süresi en az 2 dakika yavaş hızda elektikli karıştırıcı ile yumuşak kıvama gelene kadar karıştırılmalıdır. Karıştırıldıktan sonra en geç 15-20 dakika içinde tatbik edilmelidir.
Uygulama ince bir film olarak yapıştırıcı amaçlı ise mala veya spatula ile yapılabilir.
Tamir harcı olarak bir katın maksimum kalınlığı 30 mm. olmalıdır.
Düşey yüzeylerde 10 mm'ye kadar akma ve torbalanma olmaz.
Nemli yüzeylerde malzemenin iyice sıvanarak sürüldüğünden emin olunmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	: Beyaz	Depolama	: Doğru depolandığı ve açılmadığı takdirde 1 yıl. (+5°C / +30°C)
Yoğunluk	: 1,7 kg/lit (±0,05 kg./lit.)	Ambalaj	: 2 komponentli set
Basınç Muk.	: 65 N/mm ²	A Komponent (Reçine)	: 4500 gr.
Betona yapışma	: 2,5 N/mm ²	B Komponent (Sertleştirici)	: 500 gr.
Çeliğe yapışma	: 10-15 N/mm ²		:
E-Modülü	: 10.000 N/mm ²		:
Uygulama Isısı	: +5° C /+ 40° C		: