

# PERE NORMAL-DM

# PERE®

## BETONDA SU GEÇİRMEZLİK KATKISI Poz No : 04.61313

### GENEL

Betonda kapillariteyi önleyen ve su geçirimsizliği temin eden kalsiyum lignin sülfonat esaslı ÜNİVERSAL beton katkıları A.S.T.M. C 494-81 tip A'ya uygundur.

### KULLANMA ALANI

- Temel ve perdelerde
- Su ve deniz içindeki çalışmalarda
- Tasviye tesislerinde, su depolarında
- Enerji santrallerinde
- Tünellerde, galerilerde, kanallarda
- Köprülerde

### UYGULAMA

PERENORMAL-DM, çimento ağırlığına göre %0,5 oranında (bir torba çimentoyla 250 gr.) kullanılır.

Gerekli PERENORMAL-DM, tercihen harç suyuna katılarak karıştırılır veya harç suyu ile aynı zamanda betoniere boşaltılır. Sonra iyi bir beton imali için bilinen işlemler yapılır. Geçirimsiz beton elde etmek için, agrega gronülometrik olmalı, yeterli ince malzemeyi ihtiva etmelidir.

Çimento dozajı, tercihen 350 kg/m<sup>3</sup> olmalı, beton yerleştirilirken çok iyi vibre edilmeli, boşluk kalmamalıdır. Betonun iş derzleri bırakılmamalı, gerekirse P.V.C. Su Tutucu Contalar yerleştirilmelidir.

### DİKKAT

Fazla miktarda kullanılması halinde priz süresi uzar. Bu halde, priz sonuna kadar betonu nemli muhafaza etmek için tedbir alınmalıdır.

### NOT

Önemli işlerde mukavemet ve slump testleri yapılması tavsiye edilir.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Şekil : Sıvı	Depolama : Bozulmamış ambalajlarda 6 ay
Renk : Koyu Kahve	Ambalaj : 22 kg'lık plastik 220 kg.'lık varil
Yoğunluk : 1,10 kg/lit.	

### PERE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi 91. Sokak No : 13 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

(0212) 886 68 34 - 886 51 87 - 886 87 05 - 0 533 747 69 45

www.pere.com.tr