

PORO-LP

PERE®

BETONDA HAVA SÜRÜKLEYİCİ KATKI (SIVI) Poz No : 04.613/1-E

GENEL

Hava sürükleyici sentetik bazlı ÜNİVERSAL beton katkısı.
A.S.T.M. C-260 81'e uygundur.

KULLANIM ALANI

Barajlarda
Beton yollarda
Kütle betonlarında
Hava alanlarında

UYGULAMA

PORO-LP, çimento ağırlığına göre %0,03 ila 0,15 oranında (bir torba çimentoya 15 ila 75 gram) Gerekli PORO-LP, tercihen harç suyuna katılarak iyice karıştırılır. Kuru karışıma katılması tavsiye edilmez. Sonra iyi bir beton imali için bilinen işlemler yapılır.

Su azaltma oranı %6-10'dur.
PORO-LP ilavesiyle betona %5,5 +/- 0,5 oranında hava sürüklenir. Bu husus sürekli laboratuvar testleri ile kontrol edilmelidir.

Çünkü;

Agreganın cinsi, şekli

Su/çimento oranı

Çimentonun cinsi, ısısı değişik neticeler verebilir.

Betonun içine sürüklenen hava, takriben 0,2 mm iriliğinde ve 0,25 mm aralıklı muntazam bir habbecikler serisi meydana getirirler. Betonda kapillarite azalır. Bu şekilde bitmiş beton, su emmez, dona ve çözücü tuzların etkilerine karşı mukavim hale gelir.

Taze beton, işlenmesi esnasında daha akıcı olur. Klor içermez.

PERE A.Ş.'nin diğer beton katkı malzemeleri ile birlikte kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Şekil : Sıvı	Depolama : Bozulmamış ambalajlarda 12 ay
Renk : Şeffaf	Ambalaj : 20 kg'lık plastik 200 kg.'lık varil
Yoğunluk : 1,00 kg/lt.	

PERE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi 91. Sokak No : 13 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

(0212) 886 68 34 - 886 51 87 - 886 87 05 - 0 533 747 69 45

www.pere.com.tr